

Zertifikat

Die PTFE-Flachdichtung vom Typ 24 SH

der Teadit International Produktions GmbH
Rosenheimer Str. 10
A-6330 Kufstein/Austria

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November 2000) geprüft. Nach 48-stündiger Auslagerung bei 150°C an Luft und anschließender Leckagemessung bei Raumtemperatur und 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie erfüllt sie mit

2.6·10⁻⁷ mbar I / (s·m)

das Leckageratenkriterium

10⁻⁴ mbar I / (s·m)

und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als

hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem

Prüfungsbericht 950 710 001 Dr.Koc/Hh/Gd vom 6. Februar 2003

und den dort niedergelegten Prüf- und Randbedingungen.

Stuttgart, den 06.02.2003

Dipl.-Ing. R. Hahn

Fachgruppenleiter Dichtungstechnik